

ساخت و مشخصه‌یابی حسگر پتانسیلی بسیار حساس به گاز NO₂ مبتنی بر ماده مرکب K₂CO₃/Al₂O₃

مجید داوطلب قاضی محله^{۱*}، سید محسن حسینی گلگو^۱ و حجت‌اله زمانی^۲

۱- دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

۲- دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

(تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۷/۲۰؛ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۸/۲۷)

<https://doi.org/10.47176/jame.43.4.1087>

چکیده: NO₂ یکی از خطرناک‌ترین آلاینده‌های زیست‌محیطی است که حتی در غلظت‌های کم نیز باعث بروز بیماری‌های مهلکی نظیر سرطان می‌شود. سنجش غلظت این گاز در محدوده ppb یک چالش جدی برای محققان محسوب می‌شود. در کار حاضر، برای نخستین بار از ماده مرکب K₂CO₃/Al₂O₃ به‌عنوان الکترولیت جامد برای ساخت حسگر پتانسیلی جهت آشکارسازی این گاز در محدوده ppb در دمای اتاق استفاده شد. این ماده، طی یک روش آسان و ارزان به‌صورت شیمیایی سنتز شد و سپس درون قالب‌هایی بارگذاری شد تا سرامیک‌هایی به شکل مکعب مستطیل حاصل شوند. به‌منظور برقراری اتصالات الکتریکی خارجی، لایه‌ای از نانوذرات طلا روی لبه‌های بالایی سرامیک‌ها، به روش کندوپاش ایجاد شد. پاسخ‌های دینامیکی حسگر به غلظت‌های مختلف گاز NO₂ در محدوده ۱۵ الی ۱۵۰۰ ppb اندازه‌گیری شد و مشخص شد که تغییرات پاسخ پتانسیلی از رابطه نرنست پیروی می‌کند. حد تشخیص این حسگر برابر با ۱۵ ppb است که پایین‌تر از آستانه استاندارد تعیین شده برای محیط‌های صنعتی ایمن (۲۰۰ ppb) است. پاسخ حسگر $\Delta V = V_{\text{gas}} - V_{\text{air}}$ که V_{air} و V_{gas} به ترتیب نمایانگر ولتاژ حسگر در معرض گاز و هوای تمیز هستند، به ۶۰ ppb گاز NO₂ در دمای اتاق برابر با ۱۴ mV است. زمان‌های پاسخ و بازیابی برای تمام غلظت‌های مورد آزمایش کمتر از ۸۰ ثانیه ثبت شد؛ بنابراین حسگر فوق، گزینه ایده‌آلی برای کاربردهای مربوط به سنجش کیفیت هوا در دمای اتاق است.

واژه‌های کلیدی: الکترولیت جامد، نیرو محرکه الکتریکی، حسگر پتانسیلی، گاز NO₂، K₂CO₃/Al₂O₃.

* مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: majiddavtalab69@gmail.com

Manufacturing and Characterization of a Potentiometric Sensor Highly Sensitive to NO₂ Gas, based on K₂CO₃/Al₂O₃ Composite Material

M. Davtalab-Ghazimahalleh^{1*}, S. M. Hosseini-Golgoo¹ and H. Zamani²

1- Department of Electrical Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran

2- Faculty of Science, University of Guilan, Rasht, Iran

ABSTRACT

NO₂ is known as one of the most dangerous air pollutants. Even extremely low concentrations of this gas could cause life-threatening diseases such as cancer. Ppb-level detection and measurement of this gas are still serious challenges for researchers. In current work, for the first time, K₂CO₃/Al₂O₃ composite material, was employed as solid electrolyte to fabricate a potentiometric sensor for the detection of extremely low NO₂ concentrations (in the ppb range) at room temperature (RT). This material was chemically synthesized through a low-cost and facile process and then loaded into appropriate templates, forming rectangular-cube shaped ceramics. A thin layer of gold nano particles was sputtered on the both sides of ceramics' top surface to provide external electrical connections. The sensor's dynamic responses were recorded in the concentrations ranging from 15 to 1500 ppb at RT, and it was observed that its response variations corresponds the Nernst equation. This sensor's limit of detection (LOD) was recorded as 15 ppb which is much lower than that of the standard threshold for safe industrial environments (200 ppb). Typically, the sensor's response ($\Delta V = V_{\text{gas}} - V_{\text{air}}$, where V_{gas} and V_{air} are its voltages in NO₂ contaminated air and clean air, respectively) toward 60 ppb NO₂ at RT is equal to 14 mV. In the entire evaluated concentration range the rise and recovery times did not exceed 80 s. Therefore, this sensor could be considered as a promising candidate for air quality control applications at RT.

Keywords: Solid electrolytes, Electromotive force, Potentiometric sensor, NO₂ gas, K₂CO₃/Al₂O₃.

۱- مقدمه

معمولی دارند به این صورت که وقتی در معرض گاز هدف قرار می‌گیرند پاسخ‌شان به صورت خطی افزایش می‌یابد و با خارج شدن گاز، سیگنال خروجی آن‌ها ثابت باقی می‌ماند و به مقدار اولیه باز نمی‌گردد. آن‌ها برخلاف حسگرهای معمولی، به جای تراکم لحظه‌ای گاز هدف، مقادیر کل مولکول‌های گازی موجود در محیط را در یک بازه زمانی معین می‌سنجند. ساختارشان به این گونه است که ابتدا الکترودهای طلا با ساختار شانه‌ای^۲ روی زیرپایه‌ی آلومینا لایه‌نشانی می‌شوند و سپس ماده LNT روی ناحیه الکتروود پوشانده می‌شود. این آشکارسازها قادر به اندازه‌گیری غلظت‌های پایین NO₂ در دماهای بالا (۲۰۰ الی ۳۵۰ °C) هستند (۴ و ۵).

NO₂ گازی خورنده، سمی و شدیداً واکنش‌پذیر است و یکی از شش آلاینده عمده زیست محیطی در سطح جهان به‌شمار می‌رود. هر روزه مقدار زیادی از این گاز عمدتاً از طریق خودروهای مصرف‌کننده سوخت‌های فسیلی، کارخانه‌های بزرگ، یا در اثر آتش‌سوزی وارد محیط زیست می‌شود و

مواد جاذب NO_x (LNT)^۱ که عموماً شامل اکسید یا کربنات فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی هستند، به‌عنوان ماده حساس برای ساخت آشکارسازهای انباشتی (انتگرالی) مورد استفاده قرار می‌گیرند (۱-۳). معروف‌ترین و متداول‌ترین مواد LNT پتاسیم کربنات، باریم کربنات و باریم اکسید هستند. این مواد قابلیت بالایی برای جذب و ذخیره‌سازی مولکول‌های گازی خانواده NO_x شامل NO و NO₂ نشان داده‌اند و به همین خاطر در کاربردهای مربوط به ساخت کاتالیست به‌منظور جلوگیری از انتشار آلاینده‌های گازی NO_x در هوای محیط از طریق آگزوز خودروها، مورد توجه‌اند. اما علاوه بر آن، همزمان با ذخیره‌سازی، می‌توانند تعداد کل مولکول‌های این گازها را در یک بازه زمانی معین، مورد سنجش قرار دهند که خصوصیت منحصره‌فردی برای این مواد محسوب می‌شود. گزارش‌های متعددی از ساخت آشکارسازهای انباشتی مبتنی بر این مواد وجود دارد. این افزارها تفاوت عمده‌ای با حسگرهای گاز

مشکلات فراوانی را برای سلامت و بهداشت انسان‌ها مخصوصاً در نواحی پرجمعیت شهری ایجاد می‌کند (۶-۸). همچنین، پیامدهای زیست‌محیطی مخربی از قبیل باران اسیدی و مه‌دود فوتوشیمیایی را نیز موجب می‌شود. قرار گرفتن طولانی مدت در معرض این گاز حتی به ازای غلظت‌های ناچیز (کمتر از ۱ ppm) نیز می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای سلامت افراد داشته باشد و مشکلات حادی از قبیل بیماری‌های ریوی، قلبی و عروقی، انواع سرطان‌ها و سکتة مغزی را به وجود آورد. از این‌رو آشکارسازی و سنجش غلظت مقادیر ناچیز این گاز به‌منظور کنترل انتشار آن در محیط زیست اهمیت فراوانی دارد (۹ و ۱۰).

حسگرهای گاز حالت جامد^۳ به دلیل ارزان‌بودن، قابل حمل بودن، روش‌های ساخت آسان، حساسیت بالا و امکان به-کارگیری آسان مورد توجه ویژه محققان برای توسعه ادوات آشکارساز NO₂ قرار دارند. برهم‌کنش الکتروشیمیایی بین مولکول‌های گاز هدف با سطح این حسگرها منجر به تغییر یکی از پارامترهای الکتریکی آن‌ها می‌شود که میزان این تغییر با غلظت گاز هدف متناسب است. این حسگرها براساس نوع سیگنال خروجی به گروه‌های مقاومتی، پتانسیلی، جریانی، خازنی و فرکانسی قابل دسته‌بندی هستند. در این بین، حسگرهای مقاومتی مبتنی بر مواد نیمه‌رسانای اکسید فلز یا پلیمر و حسگرهای پتانسیلی مبتنی بر مواد الکترولیت جامد قابلیت بیشتری به‌منظور آشکارسازی غلظت‌های کم گاز NO₂ نشان داده‌اند. حسگرهای مقاومتی به دلیل حساسیت زیاد، توانایی بالایی برای سنجش غلظت‌های کم این گاز در دمای اتاق دارند. اما چون که مواد نیمه‌رسانای اکسید فلز عموماً به طیف گسترده‌ای از گازها نظیر ترکیبات آلی فرار حساس هستند، این حسگرها انتخابگری قابل قبولی به گاز NO₂ نشان نمی‌دهند. در مقابل حسگرهای پتانسیلی علاوه بر حساسیت بالا، انتخابگری مناسب‌تری نسبت به حسگرهای مقاومتی دارند. اما به دلیل رسانایی ناچیز مواد الکترولیت جامد در دماهای پایین، برای کاربردهای دمای اتاق کارایی ندارند.

حسگرهای پتانسیلی، غلظت گاز NO₂ را به‌وسیله میزان تغییری که در نیروی محرکه الکتریکی^۴ آن‌ها در حضور یک غلظت معین به وجود می‌آید، می‌سنجند (۱۳-۱۱). این حسگرها از یک الکترولیت^۵ جامد و دو الکتروود (یک الکتروود مرجع^۶ و یک الکتروود آشکارساز^۷) تشکیل می‌شوند. واکنش الکتروشیمیایی بین مولکول‌های گاز و سطح حسگر در ناحیه فصل مشترک الکترولیت-الکتروود آشکارساز، باعث ایجاد تغییر در ولتاژ حسگر می‌شود به‌گونه‌ای که میزان این تغییر با غلظت گاز متناسب است (۱۶-۱۴). متداول‌ترین مواد مورد استفاده به‌عنوان الکترولیت جامد، زیرکونیای پایدار شده با ایتریا^۸ و نازیگون^۹ هستند، هرچند گاهی از مواد مرکب دیگری هم برای این منظور استفاده می‌شود (۱۷ و ۱۸). الکتروود مرجع نیز عموماً از جنس فلزات گرانبها نظیر طلا، پلاتین و پالادیوم است. اما بیش‌ترین توجه در کارهای تحقیقاتی، معطوف به توسعه مواد نوین و کارآمد برای الکتروود آشکارساز است، زیرا بیش‌ترین اثر را در مقایسه با قسمت‌های دیگر حسگرهای پتانسیلی بر مشخصات آن‌ها می‌گذارد (۱۹). مواد مرکب مختلفی از خانواده‌های گوناگون مانند نیمه‌رساناهای اکسید فلز و پلیمرها برای ساخت الکتروود آشکارساز حسگرهای پتانسیلی گزارش شده‌اند. لیهونگ ژو و همکاران (۲۰)، یک حسگر پتانسیلی NO₂ مبتنی بر الکترولیت جامد YSZ و الکتروود آشکارساز (La_{0.8}Sr_{0.2})₂FeMnO₆ (که به اختصار LFSM نامیده شد) ساختند. آن‌ها به‌منظور بررسی اثر دمای فرایند ترمیم حرارتی^{۱۰} الکتروود آشکارساز بر مشخصات حسگر، نمونه‌های مختلفی از آن را آماده کردند و در دماهای ۱۰۰۰، ۱۱۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ درجه سانتی‌گراد حرارت دادند. نتایج آنالیز پراش اشعه ایکس^{۱۱} تشکیل فاز پروسکایت دابل ماده LFSM را در هر چهار نمونه نمایان کرد. همچنین مشاهده شد که با افزایش دمای ترمیم حرارتی قلّه غالب (قلّه دارای بیش‌ترین شدت) به دو قلّه شکسته می‌شود و اندکی به‌سمت راست جابجا می‌شود. تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی^{۱۲} نیز نشان دادند که با افزایش دمای ترمیم حرارتی اندازه دانه‌های ماده چندبلوری رشد می‌یابند به‌طوری‌که اندازه


به مصرف مقدار قابل توجهی توان الکتریکی دارد، به علاوه در کاربردهای مربوط به محیط‌های انفجاری نظیر معادن و یا محیط‌های هیدروژنی استفاده از این حسگرها امکان‌پذیر نخواهد بود. از این‌رو توسعه مواد الکترولیت جدید که امکان آشکارسازی گاز NO₂ در دمای اتاق را فراهم کنند بسیار ضروری است.

در کار حاضر، نشان داده‌ایم که ماده LNT مبتنی بر پتاسیم کربنات (K₂CO₃/Al₂O₃) می‌تواند به‌عنوان یک الکترولیت جامد ایده‌آل برای توسعه حسگرهای پتانسیلی آشکارساز NO₂ در دمای اتاق مورد استفاده قرار گیرد. با ایجاد تغییراتی در ساختار حسگرهای انباشتی می‌توان به یک حسگر معمولی حساس به گاز NO₂ با قابلیت آشکارسازی به‌صورت پتانسیلی دست یافت. اصلی‌ترین تغییر ایجاد شده مربوط به حذف زیرپایه و فرآیند لایه‌نشانی ماده LNT روی آن و ساخت حسگر به‌صورت یک سرامیک واحد لایه‌ضخیم از ماده حساس بود. تغییر عمده دیگر بر نحوه آرایش الکترودهای طلا اعمال شد به این صورت که الکترودها به روی ماده حساس منتقل شدند و بر لبه‌های سرامیک‌های ساخته‌شده به روش کندوپاش^{۱۴}، لایه‌نشانی شدند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که نقش الکترودها در سنجش گاز مؤثر شده و بازیابی حسگرها را تا حدی تسهیل نماید.


۲- مواد و روش تحقیق

مراحل مختلف فرایند سنتز ماده الکترولیت جامد K₂CO₃/Al₂O₃ به‌صورت طرح‌واره در شکل (۱) نشان داده شده است. به‌منظور سنتز این ماده، ابتدا پودر پتاسیم کربنات محصول شرکت مرک^{۱۵} به همراه پودر آلومینای محصول شرکت سیگما آلد ریچ^{۱۶}، هردو با میزان خلوص ۹۹ درصد، به مقدار کافی از بازار خریداری شد. ۲/۵ ml آب دی‌یونیزه درون یک بشر ml ۲۵ ریخته شد و سپس مقدار ۰/۸ g پودر پتاسیم کربنات به آن اضافه شد و توسط یک هم‌زن مغناطیسی^{۱۷} مجهز به یک گرم-کن^{۱۸} الکتریکی با قابلیت تنظیم دما در بازه ۰ الی ۳۶۰ °C، به‌طور کامل در آن حل شد. پس از ۱۵ دقیقه هم خوردن

متوسط دانه‌ها به‌ترتیب برابر با ۰/۱۸، ۰/۲۵، ۰/۴۹ و ۲ μm گزارش شده‌اند. نتایج آزمایش حسگرها در معرض گاز NO₂ نشان دادند که نمونه حرارت یافته در دمای ۱۲۰۰ °C بیش‌ترین حساسیت را به این گاز دارد. دمای بهینه آشکارسازی توسط این نمونه ۵۵۰ °C گزارش شده است. در مطالعه‌ای دیگر گوان و همکاران (۲۱)، یک حسگر پتانسیلی NO₂ مبتنی بر الکترولیت جامد YSZ و الکتروود آشکارساز NiCr₂O₄ ساختند. تصاویر SEM تشکیل ریزساختار NiCr₂O₄ با اندازه‌ای در محدوده میکرومتر را به‌صورت شیارهای متخلخل، روی سطح ماده الکترولیت نمایان کرد. این حسگر برای اندازه‌گیری غلظت گاز NO₂ در محدوده ۵ الی ۵۰۰ ppm و در دمای کار ۸۰۰ °C مورد آزمایش و مشخصه‌یابی قرار گرفته است. لیو و همکاران (۲۲)، از الکترولیت YSZ و الکترودهای آشکارساز MnNb₂O₆ که در آن M یکی از فلزات کبالت (Co)، نیکل (Ni) و روی (Zn) است، برای ساخت حسگرهای پتانسیلی NO₂ استفاده کردند. در واقع آن‌ها در این کار اثر به‌کار گرفتن هریک از این فلزات در ساختار الکتروود آشکارساز را بر مشخصات حسگر، مورد بررسی قرار دادند. نتایج XRD برای هر سه ماده CoNb₂O₆، NiNb₂O₆ و ZnNb₂O₆ تشکیل ساختار بلوری کولمبیت راست‌لوزی^{۱۳} را نشان داد. آزمایش‌های مربوط به مشخصه‌یابی در حضور گاز NO₂ نشان دادند که ماده CoNb₂O₆ حساسیت بیش‌تری نسبت به دو ساختار دیگر به این گاز ایجاد می‌کند. دمای آشکارسازی NO₂ توسط حسگرهای ساخته شده در این کار ۷۵۰ °C گزارش شده است. گزارش‌های متعدد دیگری نیز در خصوص ساخت حسگرهای پتانسیلی NO₂ در مقالات ارائه شده است که اکثر آن‌ها از ماده YSZ و یا NASICON به‌عنوان الکترولیت جامد استفاده کرده‌اند (۱۱-۱۸). ایراد اساسی این حسگرها دمای کار بالای آن‌هاست، به‌طوری‌که عموماً در دماهای بالای ۵۰۰ °C قادر به آشکارسازی گاز NO₂ هستند. در واقع به دلیل رسانایی یونی ناچیز این الکترولیت‌ها در دماهای کم، امکان استفاده از آن‌ها در کاربردهای دمای پایین وجود ندارد. بالا بردن دمای حسگر نیاز




شکل ۱- طرح‌واره‌ای از مراحل مختلف فرایند سنتز ماده الکترولیت و ساخت سرامیک‌های حسگر.



شکل ۲- (الف) تصویر سرامیک‌ها الکترودهای طلا که روی قسمت‌های کناری آن لایه‌نشانی شده‌اند و (ب) تصویر حسگر ساخته‌شده به وسیله سرامیک‌ها.

پتاسیم کربنات درون آب دی‌یونیزه و حل شدن در آن، مقدار gr $3/2$ پودر آلومینا به تدریج به این محلول اضافه شد و در نهایت یک ماده سفیدرنگ خمیری شکل حاصل شد. این ماده خمیری سپس درون قالب‌های مکعب‌مستطیل با ابعاد $5 \times 7 \times 1 \text{ mm}^3$ بارگذاری شد و پس از اندکی خشک شدن در دمای محیط، به کمک گرم‌کن هم‌زن مغناطیسی در دمای 120°C به مدت ۴۵ دقیقه در هوای آزاد حرارت یافت تا سرامیک‌های ایجادشده به طور کامل خشک شوند و از حالت نرم و خمیری خارج گردند. در مرحله بعدی، این سرامیک‌ها ابتدا از قالب‌ها خارج شدند و به منظور گذراندن مرحله اصلی فرایند ترمیم حرارتی، به درون یک کوره الکتریکی انتقال یافتند و به مدت ۴ ساعت در دمای 650°C حرارت یافتند. سرانجام پس از انجام فرایند ترمیم حرارتی سرامیک‌های لایه ضخیم با ابعاد فوق ساخته شدند. الکترودهای مرجع و آشکارساز به صورت لایه‌ای نازک از نانوذرات طلا با ضخامت تقریبی 50 nm ، روی لبه‌های این سرامیک‌ها به روش کندوپاش لایه‌نشانی شدند. برای اتصال

الکترودها به ترمینال‌های خروجی حسگر از ورق نازک آلومینیوم استفاده شد. تصویر سرامیک‌های لایه‌نشانی شده با الکترودهای طلا و حسگر ساخته شده به وسیله آن به ترتیب در شکل‌های (۲-الف و ۲-ب) نشان داده شده‌اند. برای آزمایش حسگر در معرض گاز NO_2 از یک محفظه 175 لیتری استفاده شد به طوری که ابتدا غلظت مشخصی از این گاز به وسیله کنترل‌کننده جریان جرمی 19 از یک کپسول استاندارد آزمایشگاهی 5 لیتری درون محفظه تزریق و برای همگن شدن گاز از یک فن استفاده می‌شد. سپس حسگر از طریق دریچه تعبیه شده روی محفظه در معرض گاز قرار می‌گرفت و تغییرات ولتاژ به وسیله مولتی‌متر سانوا 20 اندازه‌گیری و داده‌های حاصل از آن از طریق یک کابل رابط و نرم‌افزار واسط (PCLink) در کامپیوتر به صورت یک فایل اکسل ذخیره می‌شد. برای تنظیم دمای سطح حسگر نیز از یک گرم‌کن الکتریکی و برای اندازه‌گیری دمای آن از حسگر دمای $pt100$ استفاده شد. طرح‌واره سامانه آزمایش گاز و جمع‌آوری داده، شامل همه وسایل و



شکل ۳- طرح‌واره سامانه انجام آزمایش گاز NO₂ و جمع‌آوری داده‌های حسگر.

نیز در جدول موجود در قسمت درونی این شکل قید شده است.

نتایج آنالیز طیف‌نگاری پراش اشعه ایکس نیز در شکل (۵) نشان داده شده است. در این طیف‌نگاری از منبع CuK α با طول موج ۱/۵۴ Å استفاده شده است. در این طیف قله‌های مربوط به ماده Al₂O₃ و برخی از قله‌های مربوط به ماده KAl(CO₃)₂(OH)₂ که به ترتیب بر طیف‌های استاندارد شماره ۱۴۶۸-۴۲ و ۲۱-۰۹۷۹ از مرجع JCPDS منطبق‌اند، پدیدار شده‌اند.

در طیف تبدیل فوریه مادون قرمز^{۲۳} نشان داده شده در شکل (۶)، دره نمایان‌شده در عدد موج ۱۶۵۷ cm⁻¹ می‌تواند مربوط به ذرات بی‌کربنات باشد (۲۳). دره موجود در عدد موج ۹۳۰ cm⁻¹ متعلق به پیوندهای در حال گسست Al-OH است. دره‌های موجود در عدد موج‌های ۱۴۰۷، ۹۹۸، ۵۱۲ و ۱۷۰۹ cm⁻¹ به ذرات کربنات دوشاخه^{۲۴} نسبت داده می‌شوند.



دره‌های کوچک و پرتعداد نمایان‌شده در محدوده ۳۴۰۰ الی ۳۸۰۰ cm⁻¹ به کشش سطحی گروه‌های هیدروکسیل مرتبط می‌شوند. دره موجود در ۱۴۷۸ cm⁻¹ به کربنات‌های تک‌شاخه مربوط می‌شود. دره‌های موجود در عدد موج‌های ۱۰۳۶ و ۱۱۰۵ cm⁻¹ متعلق به یون‌های کربنات هستند (۲۶-۲۴). نهایتاً

تجهیزات مورد استفاده برای انجام آزمایش، در شکل (۳) نشان داده شده است.


۳- نتایج و بحث

۳-۱- بررسی مورفولوژی سرامیک‌های ساخته شده


تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی گسیل میدانی^{۲۱} مربوط به نواحی مختلف حسگر شامل الکترولیت، فصل مشترک الکتروود-الکترولیت و الکتروود، به ترتیب در شکل‌های (۴-الف) الی (۴-ج)، در دو مقیاس ۲۰۰ و ۵۰۰ nm نشان داده شده‌اند. در شکل (۴-الف)، مشاهده می‌شود که ماده الکترولیت جامد به صورت خوشه‌هایی از دانه‌های میله‌ای شکل رشد یافته‌اند. در شکل (۴-ب) مشاهده می‌شود که در ناحیه فصل مشترک، نانوذرات طلا روی دانه‌های چندبلوری الکترولیت جامد به صورت جزئی پراکنده شده‌اند. در شکل (۴-ج) نیز می‌توان مشاهده کرد که دانه‌های چندبلوری الکترولیت جامد به طور کامل با لایه‌ای از نانوذرات طلا پوشیده شده‌اند. نتایج آزمون ارزیابی عنصری با طیف‌سنجی تفکیک انرژی پرتو ایکس^{۲۲} که در شکل (۴-د) نشان داده شده است، عناصر موجود در ماده مرکب K₂CO₃/Al₂O₃ را به وضوح تأیید می‌کند. درصد‌های وزنی و مولکولی هریک از عناصر حاضر در ماده مرکب فوق



شکل ۴- تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی گسیل میدانی از نواحی مختلف سطح حسگر شامل الف) الکترولیت، ب) فصل مشترک الکترولیت-الکتروود و ج) الکتروود. د) نتایج آزمون تفکیک انرژی پرتو ایکس از ماده الکترولیت مرکب K_2CO_3/Al_2O_3 .



شکل ۵- طیف پراش اشعه ایکس از ماده الکترولیت جامد سنتز شده.




شکل ۶- نتیجه طیف FTIR مربوط به الکترولیت جامد K_2CO_3/Al_2O_3 .

از گزارش‌های موجود در مقالات، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهند. مقایسه‌ای بین عملکرد حسگر ساخته شده در کار حاضر با تعدادی از برجسته‌ترین حسگرهای دمای اتاق گزارش شده در مقالات، از حیث زمان‌های پاسخ و بازیابی و حد تشخیص، در جدول (۱) صورت گرفته است. در این جدول بهبود عملکرد حسگر ساخته شده در این کار نسبت به تعدادی از کارهای مشابه، به وضوح قابل مشاهده است. حد تشخیص حسگر ساخته شده در کار تحقیقاتی حاضر نسبت به گاز دی‌اکسید نیتروژن در دمای اتاق ۱۵ ppb است. میزان پاسخ حسگر به این غلظت برابر با ۲ mV است و زمان‌های پاسخ و بازیابی نیز به ترتیب برابر با ۴۷ و ۵۸ ثانیه ثبت شده‌اند. برای بررسی تکرارپذیری پاسخ حسگر، پاسخ‌های دینامیکی به غلظت ۵۰۰ ppb در دمای اتاق و رطوبت ۵۵ درصد، در چهار تکرار پی‌درپی ثبت شده و نتیجه آن در شکل (۷-ب) رسم شده است. در این شکل مشاهده می‌شود که پاسخ‌های ثبت شده در تکرارهای مختلف قرابت زیادی با یکدیگر دارند و تکرارپذیری مناسب پاسخ حسگر را به صورت واضح به نمایش می‌گذارند. به منظور بررسی طول عمر مفید حسگر، پاسخ استاتیک (ΔV) آن به غلظت ۵۰۰ ppb در فواصل زمانی ۵ روزه طی یک ماه ثبت شد که نتایج مربوط به آن را می‌توان در شکل (۸) مشاهده کرد. با توجه به این شکل، در مجموع می‌توان نتیجه‌گیری کرد که با گذر زمان اختلال قابل ملاحظه‌ای در پاسخ حسگر و فرایند اندازه‌گیری غلظت گاز ایجاد نشده است.

دره‌های به وجود آمده در محدوده ۵۰۰ الی ۶۰۰ cm^{-1} به چهاروجهی‌های Al-O و دره بزرگ ایجاد شده در عدد موج cm^{-1} ۸۲۱ به هشت‌وجهی‌های همین ساختار (Al-O) نسبت داده می‌شوند.

۲-۳- آشکارسازی غلظت‌های ناچیز NO_2


پاسخ دینامیکی حسگر به غلظت ۶۰ ppb گاز NO_2 در دمای اتاق ($25^\circ C$) و در رطوبت ۵۵ درصد در شکل (۷-الف) نشان داده شده است. در این شکل می‌توان مشاهده کرد که حسگر ساخته شده مبتنی بر الکترولیت جامد K_2CO_3/Al_2O_3 و الکترودهای طلا قابلیت بالایی برای آشکارسازی مقادیر ناچیز گاز NO_2 دارد به گونه‌ای که میزان پاسخ به غلظت فوق برابر با ۱۴ mV است که سیگنال قدرتمندی برای دماهای پایین محسوب می‌شود. علاوه بر میزان پاسخ، زمان پاسخ و زمان بازیابی نیز مشخصه‌های مهمی در عملکرد حسگر به خصوص در کاربردهای واقعی صنعتی به شمار می‌روند. این دو پارامتر به ترتیب به صورت زمان مورد نیاز برای رسیدن ولتاژ حسگر از مقدار اولیه (V_{air}) به ۹۰ درصد تغییرات کل بین V_{air} و V_{gas} در فرایند صعود و زمان مورد نیاز برای رسیدن از مقدار نهایی (V_{gas}) به ۹۰ درصد تغییرات کل بین V_{air} و V_{gas} در فرایند بازیابی، تعریف می‌شوند. همان‌طور که در شکل (۷-الف) مشاهده می‌شود، این زمان‌ها برای غلظت فوق در دمای اتاق به ترتیب برابر با ۵۰ و ۷۷ ثانیه هستند که در مقایسه با بسیاری



شکل ۷- الف) پاسخ دینامیکی حسگر به ۶۰ ppb گاز NO₂ و ب) پاسخ دینامیکی حسگر به ۵۰۰ ppb گاز NO₂ در چهار تکرار پی‌درپی، در دمای اتاق.

جدول ۱- مقایسه عملکرد حسگر ساخته‌شده در کار حاضر با تعدادی از حسگرهای دمای اتاق گزارش‌شده در مقالات

مرجع	حد تشخیص (ppb)	زمان پاسخ/زمان بازیابی (s)	غلظت (ppb)	ماده حساس
[۲۷]	۵۰	۲۴۰۰/۹۰	۵۰۰۰	Co ₃ O ₄ /rGO
[۲۸]	۵۷	۱۷۴۶/۷۹۲	۳۷۲	NiO
[۲۹]	۵۰	۷۹۸/۲۵۲	۵۰۰	In ₂ O ₃ @rGO
[۳۰]	۱۰۰	۳۰۰/۵۷	۲۰۰	SnO-SnO ₂
[۳۱]	۵۰	۱۵۰/۹۰	۱۰۰	rGO@ZnO _{1-x}
[۳۲]	۳۰	۱۲۸۶/۴۹۲	۱۰۰	WO ₃
کار حاضر	۱۵	۷۷/۵۰	۶۰	K ₂ CO ₃ /Al ₂ O ₃




شکل ۸- نمودار تغییرات پاسخ استاتیک حسگر به ۵۰۰ ppb NO₂ در دمای اتاق و رطوبت ۵۵ درصد در روزهای مختلف در طول یک ماه.

۳-۳- بررسی عوامل محیطی بر عملکرد حسگر

عوامل محیطی شامل رطوبت، دما و حضور گازهای متداخل ممکن است بر عملکرد صحیح حسگر در شناسایی و سنجش

غلظت گاز هدف تأثیر منفی بگذارند. شکل (۹-الف) نمایانگر تغییرات پاسخ استاتیک حسگر (ΔV) به ۵۰۰ ppb گاز NO₂ در رطوبت ۵۵ درصد به‌عنوان تابعی از دمای کار است. در این





شکل ۹- بررسی اثر عوامل محیطی شامل الف) دما، ب) رطوبت نسبی و ج) گازهای متداخل بر پاسخ حسگر.

بررسی اثر حضور احتمالی گازهای جانبی بر پاسخ حسگر به گاز هدف یعنی NO_2 ، پاسخ‌های استاتیک به تراکم 2000 ppm از تعدادی از متداول‌ترین و محتمل‌ترین گازهای موجود در محیط‌های آزمایش، شامل اتانول، تولون، متانول، آمونیاک و ۲- پروپانول ثبت و با پاسخ حسگر به NO_2 مقایسه شده است. نتیجه این بررسی در یک نمودار میله‌ای در شکل (۹-ج) به تصویر کشیده شده است. مشاهده می‌شود که پاسخ استاتیک حسگر به غلظت 2000 ppm از گازهای متداخل از 1 mV تجاوز نمی‌کند در حالی که پاسخ به غلظت 500 ppb گاز NO_2 در شرایط یکسان (دمای 25°C و رطوبت ۵۵ درصد)، 41 mV بوده است. توجه شود که غلظت گازهای متداخل مورد بررسی در این آزمایش 4000 برابر غلظت گاز هدف (NO_2) بوده است. در واقع با توجه به ساختار حسگر و وجود یون‌های پتاسیم در الکترولیت، در حضور گاز NO_2 واکنش تعادلی (رابطه ۱) برقرار می‌شود و تغییر شدید نیرو محرکه الکتریکی حسگر را موجب می‌شود. اما در حضور سایر گازهای مورد آزمایش، چنین واکنشی مورد انتظار نیست؛ بنابراین تغییر قابل اعتنایی در نیرو محرکه الکتریکی حسگر پدیدار نمی‌گردد. منحنی‌های دینامیکی پاسخ حسگر به غلظت‌های مختلف گاز NO_2 در دمای اتاق و در رطوبت ۵۵ درصد در شکل (۱۰) نشان داده شده است. مشاهده می‌شود که حسگر ساخته شده قادر است غلظت‌های ناچیز گاز NO_2 را با سیگنال‌های مناسبی اندازه‌گیری کند. همچنین مشاهده می‌شود که با افزایش غلظت،

شکل مشاهده می‌شود که با افزایش دما به مقادیر بالاتر از 30°C پاسخ حسگر به‌طور یکنواخت کاهش می‌یابد به گونه‌ای که در دماهای بیشتر از 40°C دیگر پاسخی مشاهده نمی‌شود؛ بنابراین دمای اتاق به‌عنوان دمای بهینه برای آشکارسازی NO_2 در نظر گرفته می‌شود. در بیشتر موارد با افزایش دما به دلیل بهبود شرایط واکنش مولکول‌های گازی با سطح حسگر، پاسخ افزایش می‌یابد اما در همه موارد این‌گونه نیست بلکه گزارش‌هایی نیز در خصوص روند کاهشی پاسخ حسگرهای گاز با افزایش دما وجود داشته است (۲۷). در این خصوص می‌توان چنین استدلال کرد که برای هر حسگر گاز با توجه به نوع ماده حساس و نوع گاز هدف، یک دمای خاص برای برهم‌کنش بهینه این دو وجود دارد که می‌تواند دمای اتاق یا دماهای بالاتر از آن باشد. شکل (۹-ب) تغییرات پاسخ استاتیک حسگر به غلظت فوق را در رطوبت‌های نسبی مختلف در محدوده ۵۵ الی ۹۵ درصد نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که با افزایش رطوبت نسبی محیط از ۵۵ به ۹۵ درصد میزان افزایش در پاسخ حسگر کمتر از ۶ درصد است و در نتیجه اختلال مؤثری در عملکرد حسگر به‌وجود نیامده است. روند مشابهی برای تغییرات پاسخ حسگرهای الکترولیتی با افزایش رطوبت، در کارهای تحقیقاتی مرتبط با کار حاضر نیز مشاهده شده است. مولکول‌های H_2O می‌توانند واکنش الکتروشیمیایی گاز NO_2 در فصل مشترک الکترو-الکترولیت را بهبود بخشند و از این طریق پاسخ حسگر الکترولیتی را افزایش دهند (۳۳). برای

نرنستی، خود به سه گروه حسگرهای نوع-I، نوع-II و نوع-III تقسیم می‌شوند (۱۹). در حسگرهای نوع-I یون متحرک موجود در ساختار ماده الکترولیت از جنس گاز هدف است. در حسگرهای نوع-II، در ساختار الکترولیت، یک یون غیرمتحرک هم‌جنس با گاز هدف وجود دارد. اما در حسگرهای نوع-III هیچ یون (متحرک یا غیرمتحرک) هم‌جنس با گاز هدف وجود ندارد بلکه فرایند آشکارسازی به کمک یک فاز جانبی یا کمکی^{۲۷} صورت می‌گیرد. این فاز معمولاً در فرایند ساخت بین الکتروود و الکترولیت قرار می‌گیرد، اما گاهی این‌گونه نیست بلکه پس از قرار گرفتن حسگر در معرض گاز، چنین فازی به‌صورت خودبه‌خودی ایجاد می‌شود.

در مورد حسگر ساخته شده در کار تحقیقاتی حاضر، با توجه به محرز شدن حضور یون کربنات (CO_3^{2-}) در ساختار الکترولیت جامد $\text{K}_2\text{CO}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$ با آنالیز FTIR که نمایانگر الکترولیز شدن K_2CO_3 درون ساختار سنتز شده است، یون‌های متحرک و غیر متحرک موجود در ساختار این ماده الکترولیت، به‌ترتیب یون‌های پتاسیم (K^+) و کربنات (CO_3^{2-}) در نظر گرفته می‌شوند زیرا جرم و حجم یون پتاسیم بسیار کوچک‌تر از یون کربنات است و انتظار می‌رود قابلیت تحرک به مراتب بیش‌تری نسبت به آن داشته باشد. از طرفی می‌دانیم گاز مورد آشکارسازی NO_2 است؛ بنابراین هیچ یون مشترکی بین الکترولیت و گاز هدف وجود ندارد. از سوی دیگر در حین فرایند ساخت، فاز کمکی در بین الکتروود و الکترولیت قرار نگرفته است. در نتیجه می‌توان ساختار ارائه شده در این کار را یک حسگر نرنستی نوع-III بدون فاز کمکی در نظر گرفت. همان‌طور که اشاره شد یون‌های پتاسیم نقش حامل‌های بار الکتریکی را در الکترویت $\text{K}_2\text{CO}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$ ایفا می‌کنند؛ بنابراین برهم‌کنش بین NO_2 ، O_2 و K^+ در فصل مشترک الکتروود-الکترولیت که یک منبع غنی الکترون به‌منظور برقراری یک واکنش تعادلی الکتروشیمیایی است، باعث تشکیل لایه‌ای از نیترات و نیتريت پتاسیم طبق واکنش نشان داده شده در رابطه (۱) می‌شود.




شکل ۱۰- پاسخ‌های دینامیکی حسگر ساخته شده در کار حاضر به غلظت‌های مختلف گاز NO_2 در دمای اتاق و در رطوبت نسبی ۵۵ درصد.

مقدار نهایی ولتاژ حسگر در معرض گاز افت می‌کند و میزان این افت با افزایش غلظت بیشتر می‌شود. در واقع با افزایش غلظت گاز تعداد مولکول‌های نفوذ کننده به الکتروود مرجع از ناحیه زیر ورق نازک آلومینیوم (شکل ۳-ب) افزایش می‌یابد و سطح ولتاژ الکتروود مرجع را افزایش و اختلاف پتانسیل بین دو الکتروود را به مرور زمان کاهش می‌دهد.

۳-۴- سازوکار آشکارسازی گاز

حسگرهای پتانسیلی به‌صورت کلی به دو گروه نرنستی^{۲۵} و پتانسیل مخلوط^{۲۶} تقسیم می‌شوند. در حسگرهای نرنستی الکتروود مرجع به‌صورت کامل از تغییرات محیط ایزوله می‌شود تا یک ولتاژ ثابت را به‌عنوان مرجع فراهم کند. درحالی‌که الکتروود آشکارساز در معرض گاز هدف قرار می‌گیرد و در فرایند آشکارسازی نقش‌آفرینی می‌کند. در حسگرهای پتانسیل مخلوط، الکتروودها از دو جنس مختلف هستند و هر دو الکتروود در معرض گاز هدف قرار می‌گیرند. در واقع تفاوت سینتیک واکنش‌های الکتروشیمیایی صورت گرفته در اثر حضور گاز در دو الکتروود باعث تغییر نیروی محرکه الکتریکی حسگر می‌شود. براساس دسته‌بندی صورت گرفته توسط وینر، حسگرهای



شکل ۱۱- طرح‌واره از ساختار حسگر و سازوکار ایجاد فاز کمکی (AP) در مرز سه‌گانه (TPB).

در رابطه (۳)، $F \cdot n$ و q به ترتیب تعداد بار الکتریکی ذره، ثابت فارادی و مقدار بار الکتریکی یک الکترون (برحسب کولن) هستند. پتانسیل شیمیایی ذرات نیز از رابطه (۴) حاصل می‌شود.

$$\mu_j = \mu_j^0 + RT \ln P_j \quad (4)$$


در معادله فوق μ_j^0 پتانسیل استاندارد ذره j ، R ثابت عمومی گازها، T دمای مطلق بر حسب کلوین و P_j فشار جزئی ذره j هستند. با توجه به اینکه الکتروود مرجع ایزوله شده است و فقط الکتروود آشکارساز در معرض گاز NO₂ قرار می‌گیرد، یک سلول الکتروشیمیایی مطابق ساختار زیر به وجود می‌آید:



با توجه به روابط (۲) الی (۴)، تغییرات انرژی آزاد گیبس مربوط به واکنش الکتروشیمیایی مشخص شده در رابطه (۱) را می‌توان به صورت رابطه (۵) نوشت:

$$\Delta G^{\text{II}} = \mu_{\text{KNO}_2}^{\text{II}} + \mu_{\text{KNO}_3}^{\text{II}} - 2\mu_{\text{K}^+}^{\text{II}} - V_{\text{O}}^{2+} - 2\mu_{\text{NO}_2}^{\text{II}} - 2RT \ln P_{\text{NO}_2}^{\text{II}} - \frac{1}{2}\mu_{\text{O}_2}^{\text{II}} - \frac{1}{2}RT \ln P_{\text{O}_2}^{\text{II}} - 4\mu_{\text{e}^-}^{\text{II}} \quad (5)$$

در سمت الکتروود مرجع تعادل الکتروشیمیایی نشان داده شده در رابطه (۶) برقرار می‌شود.



تغییرات انرژی آزاد گیبس مربوط به رابطه (۶) به صورت رابطه (۷) است:


طرح‌واره‌ای از مرز سه‌گانه^{۲۸} تشکیل شده در سطح حسگر در شکل (۱۱) نشان داده شده است؛ بنابراین وقتی حسگر در معرض گاز NO₂ قرار می‌گیرد، ابتدا جهت واکنش الکتروشیمیایی نشان داده شده در رابطه (۱) به سمت تولید فراورده‌ها (مولکول‌های KNO₂ و KNO₃) است و در نتیجه یک فاز کمکی (AP) مطابق طرح‌واره‌ی شکل (۱۱)، بین الکتروود آشکارساز و الکتروودیت تشکیل می‌شود تا شرایط برای آشکارسازی پتانسیلی گاز NO₂ فراهم شود. سپس، با برقراری تعادل ترمودینامیک واکنش (۱)، تغییر قابل ملاحظه‌ای در نیرومحركه الکتریکی حسگر مطابق قاعده نرنست^{۲۹} ایجاد می‌شود که در ادامه جزئیات مربوط به آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.

تغییرات انرژی آزاد واکنش‌های شیمیایی را در دما و فشار ثابت می‌توان با استفاده از رابطه (۲) به صورت پتانسیل الکتروشیمیایی ذرات درگیر در واکنش بیان کرد.

$$\Delta G = \sum v_j \bar{\mu}_j \quad (2)$$

در رابطه فوق ΔG انرژی آزاد گیبس، v_j ضریب استوکیومتری ذره j و $\bar{\mu}_j$ پتانسیل الکتروشیمیایی ذره j هستند. پتانسیل الکتروشیمیایی $\bar{\mu}_j$ برابر با مجموع پتانسیل شیمیایی (μ_j) و پتانسیل الکترواستاتیک ذرات است که به صورت رابطه (۳) بیان می‌شود.

$$\bar{\mu}_j = \mu_j + nFq \quad (3)$$



شکل ۱۲- تغییرات پاسخ حسگر بر حسب لگاریتم طبیعی غلظت گاز NO₂.

لگاریتم طبیعی غلظت گاز NO₂ رسم شده است به طوری که دایره‌های توپر قرمز رنگ، نقاط حاصل از آزمایش را مشخص می‌کنند. می‌توان مشاهده کرد که منحنی حاصل از رابطه تئوری با دقت بالایی نقاط حاصل از آزمایش را دنبال می‌کند.

۴- نتیجه‌گیری

در کار حاضر یک حسگر پتانسیلی دمای اتاق با قابلیت آشکارسازی و سنجش غلظت گاز NO₂ در محدوده ppb در دمای اتاق معرفی شده است. برای ساخت این حسگر یک ماده الکترولیت جامد جدید با ترکیب پتاسیم کربنات و آلومینا با یک روش آسان به صورت شیمیایی سنتز شده است و برای ایجاد الکترودهای مرجع و آشکارساز، از لایه‌نشانی نانوذرات طلا به روش کندوپاش استفاده شده است. مطالعات مشخصه‌یابی نشان دادند که حسگر ساخته شده قادر است تراکم‌های ناچیز گاز NO₂ را با انتخاب‌گری ایده‌آل و حساسیت بالا به صورت پتانسیلی اندازه‌گیری کند. حد تشخیص این حسگر به گاز NO₂ برابر با ۱۵ ppb ثبت شده است که عملکرد ایده‌آلی در دمای اتاق محسوب می‌شود. آزمایش‌های مربوط به اندازه‌گیری غلظت‌های مختلف و رسم منحنی کالیبراسیون مشخص کردند که تغییرات پاسخ حسگر بر حسب غلظت گاز NO₂ به صورت لگاریتمی است که نشانگر تبعیت سازوکار حسگری از قاعده

$$\Delta G^I = \mu_{K_2O}^{II} - \mu_{V_0^{2+}}^I - 2\mu_{K^+}^I - \frac{1}{2}\mu_{O_2}^I - \frac{1}{2}RT \ln P_{O_2}^I - 4\mu_{e^-}^I \quad (7)$$

برای یون پتاسیم و نقص اکسیژن^{۳۰} مقدار پتانسیل الکتروشیمیایی در فصل مشترک‌های I و II با هم برابر است (رابطه ۸).

$$\mu_{K^+}^I = \mu_{K^+}^{II} \text{ and } \mu_{V_0^{2+}}^I = \mu_{V_0^{2+}}^{II} \quad (8)$$

در تعادل ترمودینامیک تغییرات انرژی آزاد گیبس واکنش‌های الکتروشیمیایی باید برابر با صفر باشد؛ بنابراین طبق رابطه (۹) خواهیم داشت:

$$\Delta G^I = \Delta G^{II} = 0 \quad (9)$$

با استفاده از روابط (۵)، (۷)، (۸) و (۹) و با توجه به تعریف نیرومحركه الکتريکی می‌توان روابط (۱۰) و (۱۱) را به صورت زیر نوشت:

$$EMF = \frac{\mu_{e^-}^{II} - \mu_{e^-}^I}{F} = \frac{\mu_{KNO_2}^{II} + \mu_{KNO_3}^{II} - \mu_{K_2O}^I - 2\mu_{NO_2}^{II}}{4F} - \frac{RT}{8F} \ln \frac{P_{O_2}^{II}}{P_{O_2}^I} + \frac{RT}{2F} \ln P_{NO_2}^{II} \quad (10)$$

$$E_0 = \frac{\mu_{KNO_2}^{II} + \mu_{KNO_3}^{II} - \mu_{K_2O}^I - 2\mu_{NO_2}^{II}}{4F} \quad (11)$$

با توجه به اینکه فشار جزئی اکسیژن در سمت دو الکتروده یکسان است ($P_{O_2}^{II} = P_{O_2}^I$) و با در نظر گرفتن رابطه (۱۱) می‌توانیم رابطه نیرومحركه الکتريکی حسگر را به صورت رابطه (۱۲) بنویسیم.

$$EMF = E_0 + \frac{RT}{2F} \ln P_{NO_2} \quad (12)$$

از آنجایی که آزمایش‌های آشکارسازی گاز در دمای اتاق یعنی ۲۵ °C انجام شده است، عبارت RT/2F برابر خواهد بود با ۱۲/۸ مقدار E₀ نیز با برازش نقاط حاصل از آزمایش برابر با مقدار ۳۳ mV محاسبه شد. با جایگذاری این دو مقدار در رابطه (۱۲)، نمودار آبی رنگ نشان داده شده در شکل (۱۲) حاصل می‌شود. در این شکل تغییرات پاسخ حسگر بر حسب

تشکر و سپاسگزاری

این اثر تحت حمایت مادی بنیاد ملی علم ایران (INSF) و ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو برگرفته شده از طرح شماره ۴۰۲۹۶۳۳ انجام شده است.

تضاد منافع

نویسندگان مقاله اذعان دارند هیچ‌نوع تضاد منفعی با شخص، شرکت یا سازمانی برای این پژوهش ندارند.

نرنست است. مدل تئوری ارائه شده به‌منظور توصیف سازوکار آشکارسازی گاز بر اساس رابطه نرنست می‌تواند مشاهدات تجربی و داده‌های حاصل از آزمایش را با دقت بالایی دنبال کند. با توجه به عملکرد مطلوب حسگر در سنجش غلظت گاز NO₂ در محدوده ppb در دمای اتاق، از حیث حساسیت، انتخابگری، تکرارپذیری پاسخ، طول عمر مفید و عدم تأثیرپذیری مؤثر از عوامل محیطی نظیر رطوبت، می‌توان آن را یک گزینه ایده‌آل برای کاربردهای واقعی در ارتباط با سنجش کیفیت هوای محیط به‌شمار آورد.

واژه‌نامه

- lean NO_x trap (LNT)
- interdigital
- solid state gas sensors
- electromotive force (EMF)
- solid electrolyte (SEL)
- reference electrode (RE)
- sensing electrode (SE)
- yttria stabilized zirconia (YSZ)
- NASICON
- annealing
- X-ray diffraction (XRD)
- scanning electron microscopy (SEM)
- orthorhombic columbite structure
- sputtering
- Merck
- Sigma Aldrich
- magnet stirrer
- heater
- mass flow controller (MFC)
- SANWA
- field emission scanning electron microscopy (FESEM)
- energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS)
- Fourier transform infrared (FTIR)
- bidentate carbonate species
- Nernstian
- mixed potential
- auxiliary phase (AP)
- three phase boundary (TPB)
- Nernst equation
- oxygen vacancy

مراجع

- Groß A, Hanft D, Beulertz G, Marr I, Kubinski DJ, Visser JH, Moos R. The effect of SO₂ on the sensitive layer of a NO_x dosimeter. *Sens Actuators B*. 2013; 187: 153-161. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2012.10.039>
- Schönauer-Kamin D, Marr I, Zehentbauer M, Zängle C, Moos R. Characterization of the sensitive material for a resistive NO_x gas dosimeter by DRIFT spectroscopy. *Sens Actuators B*. 2020; 320: 128568. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2020.128568>
- Groß A, Weller T, Tuller HL, Moos R. Electrical conductivity study of NO_x trap materials BaCO₃ and K₂CO₃/La-Al₂O₃ during NO_x exposure. *Sens Actuators B*. 2013; 187: 461-470. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2013.01.083>
- Groß A, Bishop SR, Yang DJ, Tuller HL, Moos R. The electrical properties of NO_x-storing carbonates during NO_x exposure. *Solid State Ion*. 2012; 225: 317-323. <https://doi.org/10.1016/j.ssi.2012.05.009>
- Groß A, Richter M, Kubinski DJ, Visser JH, Moos R. The effect of the thickness of the sensitive layer on the performance of the accumulating NO_x sensor. *Sens*. 2012; 12: 12329-12346. <https://doi.org/10.3390/s120912329>
- Hesterberg TW, Bunn WB, McClellan RO, Hamade AK, Long CM, Valberg PA. Critical review of the human data on short-term nitrogen dioxide (NO₂) exposures: evidence for NO₂ no-effect levels. *Crit Rev Toxicol*. 2009; 39:743-781. <https://doi.org/10.3109/10408440903294945>

7. Anttila P, Tuovinen JP, Niemi JV. Primary NO₂ emissions and their role in the development of NO₂ concentrations in a traffic environment. *Atmos Environ*. 2011; 45: 986-992. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2010.10.050>
8. Lee SW, Lee W, Hong Y, Lee G, Yoon DS. Recent advances in carbon material-based NO₂ gas sensors. *Sens Actuators B*. 2018; 255: 1788-1804. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2017.08.203>
9. Shishiyanu ST, Shishiyanu TS, Lupan OI. (2005). Sensing characteristics of tin-doped ZnO thin films as NO₂ gas sensor. *Sens Actuators B*. 2005; 107: 379-386. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2004.10.030>
10. Pham T, Li G, Bekyarova E, Itkis ME, Mulchandani A. MoS₂-based optoelectronic gas sensor with sub-parts-per-billion limit of NO₂ gas detection. *ACS nano*. 2019; 13: 3196-3205. <https://doi.org/10.1021/acsnano.8b08778>
11. Pasierb P, Rekas M. Solid-state potentiometric gas sensors—current status and future trends. *J Solid State Electrochem*. 2009; 13: 3-25. <https://doi.org/10.1007/s10008-008-0556-9>
12. Janata J, Josowicz M. Organic semiconductors in potentiometric gas sensors. *J Solid State Electrochem*. 2009; 13: 41-49. <https://doi.org/10.1007/s10008-008-0597-0>
13. Hossein-Babaei F. Gas Sensors: Fundamentals, Applications, and Scope. *J Cont* 2014; 8: 1-25.
14. Sekhar PK, Brosha EL, Mukundan R, Linker KL, Brusseau C, Garzon FH. Trace detection and discrimination of explosives using electrochemical potentiometric gas sensors. *J Hazard Mater*. 2011; 190: 125-132. [10.1016/j.jhazmat.2011.03.007](https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.03.007)
15. Yang JC, Dutta PK. High temperature potentiometric NO₂ sensor with asymmetric sensing and reference Pt electrodes. *Sens Actuators B*. 2010; 143: 459-463. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2009.09.023>
16. Zhuiykov S, Miura N. Development of zirconia-based potentiometric NO_x sensors for automotive and energy industries in the early 21st century: What are the prospects for sensors?. *Sens Actuators B*. 2007; 121: 639-651. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2006.03.044>
17. Obata K, Matsushima S. NASICON-based NO₂ device attached with metal oxide and nitrite compound for the low temperature operation. *Sens Actuators B*. 2008; 130: 269-276. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2007.07.142>
18. Zou J, Zheng Y, Li J, Zhan Z, Jian J. (2015). Potentiometric NO₂ sensors based on thin stabilized zirconia electrolytes and asymmetric (La_{0.8}Sr_{0.2})_{0.95}MnO₃ electrodes. *Sens*. 2015; 15: 17558-17571. <https://doi.org/10.3390/s150717558>
19. Yamazoe N, Miura N. Potentiometric gas sensors for oxidic gases. *J Electroceram*. 1998; 2: 243-255. <https://doi.org/10.1023/A:1009974506712>
20. Zhou L, Yuan Q, Li X, Xu J, Xia F, Xiao J. The effects of sintering temperature of (La_{0.8}Sr_{0.2})₂FeMnO_{6-δ} on the NO₂ sensing property for YSZ-based potentiometric sensor. *Sens Actuators B*. 2015; 206: 311-318. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2014.09.018>
21. Guan Y, Li C, Cheng X, Wang B, Sun R, Liang X, Zhao J, Chen H, Lu, G. Highly sensitive mixed-potential-type NO₂ sensor with YSZ processed using femtosecond laser direct writing technology. *Sens Actuators B*. 2014; 198: 110-113. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2014.02.098>
22. Liu F, Wang B, Yang X, Guan Y, Sun R, Wang Q, Liang X, Sun P, Lu G. High-temperature stabilized zirconia-based sensors utilizing MNb₂O₆ (M: Co, Ni and Zn) sensing electrodes for detection of NO₂. *Sens Actuators B*. 2016; 232: 523-530. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2016.03.139>
23. Alonso DM, Mariscal R, Moreno-Tost R, Poves MZ, Granados ML. Potassium leaching during triglyceride transesterification using K/γ-Al₂O₃ catalysts. *Catal Commun*. 2007; 8: 2074-2080. <https://doi.org/10.1016/j.catcom.2007.04.003>
24. Kuśtrowski P, Chmielarz L, Bożek E, Sawalha M, Roessner F. Acidity and basicity of hydrotalcite derived mixed Mg–Al oxides studied by test reaction of MBOH conversion and temperature programmed desorption of NH₃ and CO₂. *Mater Res Bull*. 2004; 39: 263-281. <https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2003.09.032>
25. Montanari T, Castoldi L, Lietti L, Busca G. Basic catalysis and catalysis assisted by basicity: FT-IR and TPD characterization of potassium-doped alumina. *Appl Catal A*. 2011; 400: 61-69. <https://doi.org/10.1016/j.apcata.2011.04.016>
26. Du H, Williams CT, Ebner AD, Ritter J A. In situ FTIR spectroscopic analysis of carbonate transformations during adsorption and desorption of CO₂ in K-promoted HTlc. *Chem Mater*. 2010; 22: 3519-3526. <https://doi.org/10.1021/cm100703e>
27. Zhang B, Cheng M, Liu G, Gao Y, Zhao L, Li S, Wang Y, Liu F, Liang X, Zhang T, Lu G. Room temperature NO₂ gas sensor based on porous Co₃O₄ slices/reduced graphene oxide hybrid. *Sens Actuators B*. 2018; 263: 387-399. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2018.02.117>
28. Geng X, Lahem D, Zhang C, Li CJ, Olivier MG, Debligny M. (2019). Visible light enhanced black NiO sensors for ppb-level NO₂ detection at room temperature. *Ceram Int*. 2019; 45: 4253-4261. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.11.097>
29. You R, Han DD, Liu F, Zhang YL, Lu G. Fabrication of flexible room-temperature NO₂ sensors by direct laser writing of In₂O₃ and graphene oxide composites. *Sens Actuators B*. 2018; 277: 114-120. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2018.07.179>
30. Yu H, Yang T, Wang Z, Li Z, Zhao Q, Zhang M. pN heterostructural sensor with SnO–SnO₂ for fast NO₂ sensing response properties at room temperature.

- Sens Actuators B. 2018; 258: 517-526. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2017.11.165>
31. Geng X, Lu P, Zhang C, Lahem D, Olivier MG, Debliquy M. Room-temperature NO₂ gas sensors based on rGO@ ZnO_{1-x} composites: Experiments and molecular dynamics simulation. Sens Actuators B. 2019; 282: 690-702. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2018.11.123>
32. Gu K, Song X, Zhang Q, Zhang M. Novel ginkgo-like core-shell WO₃ for enhanced ppb-level NO₂ sensing at room temperature. Sens Actuators B. 2023; 382: 133453. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2023.133453>
33. Zhang Y, Gu T, Liu F, Jiang L, Lv S, Wang J, Pan S, Jia X, Sun P, Gao Y, Lu G. (2023). Room temperature mixed-potential solid-electrolyte NO₂ sensor for environmental monitoring. Sens Actuators B. 2023; 390: 133943. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2023.133943>.